

Cas d'usage		Protection du porteur (1) (si matériau asymétrique)	Rétention des projections (2)
Caractéristiques		Mesure	Mesure
Perméabilité à l'air (en L.m ⁻² .s ⁻¹)	à dépression 100 Pa	Non mesuré	243
Efficacité de protection aux aérosols (en %)	Particules 3 µm	Non mesuré	96,4
	Particules 1 µm	Non mesuré	96
	Particules fines 0,2 µm	Non mesuré	40,4

(1) Usage protection du porteur : flux mesuré de l'extérieur vers l'intérieur, à l'inspiration

(2) Usage rétention des projections : flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur, à l'expiration